



The miracles of science™

## Ti-Pure® Рутильная марка R-900

Спецификация  
1997

Дата издания: 14 апреля,

Свойства	Ед-цы	Минимум	Максимум	Метод испытания
Цвет L*		99.2		T4400.315.01.WP
a*		-0.90	-0.30	T4400.315.01.WP
b*		1.60	2.80	T4400.315.01.WP
pH		7.3	9.5	T4400.280.03.WP
Сопротивление при 30°C	кОм	4.0		T4400.075.01.WP
Алкидный глянец при 20 градусах		66		T4400.010.02.WP
Дисперсность		7		T4400.010.03.WP
Черный оттенок		11.0	15.0	T4400.315.06.WP
Маслоемкость	г/100г	12.0	18.0	T4400.010.06.WP

Внешний вид: тонкомолотый сухой белый порошок

### Физические данные

Свойства	Типичные показатели
Диоксид титана (TiO <sub>2</sub> )%	95.7
Окись алюминия (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )%	4.3
Удельный вес	4.0

За дополнительной информацией обращайтесь в Европейский центр технической помощи (Бельгия). Тел. 32 15 441 354. Факс 32 15 441 510

Настоящая информация предоставляется бесплатно и основана на технических данных, которые, по мнению фирмы Дюпон, являются надежными и предназначены для пользования лицами, имеющими

техническими навыками, на их собственный страх и риск. Поскольку фирма Дюпон не может контролировать условия применения материала, мы не даем никаких прямых или косвенных гарантий и не берем на себя ответственности в связи с любым использованием этой информации. Ничто в настоящем материале не может рассматриваться как лицензия на эксплуатацию или рекомендация нарушить любые патентные права.